

C100+防霉超易贴瓷砖胶技术文字

产品卖点

防霉易贴、经济环保

净含量

20kg

产品简介

雨虹 C100+强力型瓷砖胶是以优质水泥为无机胶凝材料，精制砂为骨料，并添加多种功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶。适用于室内外铺贴吸水率大于 3%的瓷砖，具有粘结强度高、不空鼓、施工方便等特点。

适用范围

室内应用场合			室外应用场合		
基层	瓷 砖 吸水率	瓷砖尺寸	基层	瓷 砖 吸水率	瓷砖尺寸
稳定基层如 水泥砂浆、混凝土、砖墙等	>3%	单块瓷砖 ≤ 600mm × 600mm	稳定基层如水 泥砂浆、混凝土、 砖墙等	>3%	单块瓷砖 ≤ 300mm × 300mm

参考用量

瓷砖胶在使用不同规格齿形抹刀时的理论参考用量

瓷砖大小	建议刮板齿深 (mm)	理论参考用量 (kg/m ²)
15cm × 15cm	6 × 6	3.5
(15cm × 15cm) ~ (30cm × 30cm)	10 × 10	5.0
> 30cm × 30cm	12 × 12	7.0~10.0 (组合法)

生产日期和批号

见合格证

施工要点

基层处理

基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度 <math><3\text{mm}/2\text{m}</math>。

瓷砖胶配制

加水量见合格证。先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌 15~30 秒即可使用，搅拌好的瓷砖胶需在 2 小时内用完。

瓷砖铺贴

用抹刀将瓷砖胶用力薄批于基层之上(这样可以大大提高瓷砖胶与基层的粘结强度)，再厚批一层瓷砖胶，并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次批刮面积不大于 1 平方米，然后将瓷砖揉压于基层的瓷砖胶上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸瓷砖胶层的表面，检查是否已表干，未表干可以贴砖，若已表干则需重新批刮。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。如瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸大于等于 300×300mm 则应该采用组合法进行施工，即在基层上批刮瓷砖胶并梳理，在瓷砖的背面也批刮瓷砖胶，然后将瓷砖贴于梳理过的瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。

图型标识



施工工具

附件一



电动搅拌器



搅拌桶



齿形抹刀

施工示意图

附件二：



声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

商标持有人

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

具体产品及生产商信息详见合格证

东方雨虹出品

股票代码 002271

400-700-5756

WWW.YUHONG.COM.CN