

超大板弹性防潮瓷砖胶

卖点

真柔真弹性、防腐灭菌、掉砖克星、极致环保

净含量

A 组分 20kg / B 组分 8kg

产品简介

超大板弹性防潮瓷砖胶是以优质水泥为无机胶凝材料，环保乳液进行聚合物改性，精制砂为骨料，并添加多种多功能型添加剂配制而成的环保型液粉双组分瓷砖胶，特别适用于超大尺寸及较易变形基层上的瓷砖铺贴，具有超强粘结力，高柔性，强适应能力，极致环保性等特点。能高效铺贴大板，高柔性标准可适应多种基层形变，有效防止瓷砖空鼓脱落情况发生。

适用范围

室内应用场合		室外应用场合	
适用基层	适用瓷砖尺寸	适用基层	尺寸
稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	$\leq 1800\text{mm} \times 3600\text{mm}$	稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	$\leq 900\text{mm} \times 1800\text{mm}$
变形较大基层	$\leq 800\text{mm} \times 800\text{mm}$	变形较大基层	$\leq 600\text{mm} \times 600\text{mm}$

注：粘贴面积大于 1.62 平米，长边大于 1500mm 的陶瓷大板，当在特定场景铺贴（如变形较大电梯间及特大尺寸大板等），需配合机械固定挂件施工。

参考用量

瓷砖胶在使用不同规格齿形抹刀时的理论参考用量

瓷砖大小	建议刮板齿深 (mm)	理论参考用量 (kg/m ²)
15cm × 15cm	6 × 6	3.5
(15cm × 15cm) ~ (30cm × 30cm)	10 × 10	5.0
> 30cm × 30cm	12 × 12	7.0~10.0 (组合法)

生产日期和批号

见合格证。

施工要点

基层处理

基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度 $<3\text{mm}/2\text{m}$ 。

配制超大板胶浆

液粉配比见合格证。先将**乳液**加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌机搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌15~30秒即可使用，搅拌好的大板胶浆需在90min内用完。

瓷砖铺贴

用抹刀将配置好的大板胶用力薄涂于基层之上(这样可以大大提高大板胶与基层的粘结强度)，然后再厚批一层大板胶，并用合适的齿形抹刀进行大板胶层的梳理，**每次批刮面积建议不大于2平米**，如批刮面积过大时，需加快批刮速度，加强柔压或振实。然后将瓷砖揉压于未表干的且梳理过的大板胶层上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸大板胶层的表面，检查是否胶层已表干，未表干可以贴砖若已表干则需重新涂胶。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凸凹程度。

如瓷砖背纹较深或瓷砖尺寸 $\geq 300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 则应采用组合法施工，即在基层上批刮大板胶并梳理，在瓷砖的背面也批刮大板胶，然后将瓷砖贴于梳理过的大板胶层上，并适当揉压的施工工法。

注意事项

- 施工环境温度应为 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ ；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；
- 贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；
- 砖与砖之间必须留有**不小于 2mm 的缝隙**；
- 刮涂时抹刀与基层的内侧夹角宜为 60 度；
- 铺砖完成后，须待胶硬化后才可进行下一步的填缝工序；
- 乳液存放后，会产生轻微乳液沉淀，此为正常现象，摇晃后使用即可；
- 液粉比仅供参考，请根据同批次产品施工性要求及实际搅拌状态进行适度调整。

a. 容易出现错误的使用方法或误操作及可能造成的伤害

进入眼睛可能造成不同程度的损伤，需及时就医处理。晾置时间过长可造成瓷砖胶的结皮，影响粘结强度。

b. 异常情况下的紧急处理措施

应及时联系售后服务技术工程师。

c. 特殊情况下的注意事项



当湿度低于 50%施工时，产品结皮会随着晾置时间延长而加快；当湿度低于 30%且有风时，应加快批刮速度，缩短铺贴时间。

运输及贮存

运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；
需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；
在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

生产日期和批号

见合格证。

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

商标持有人

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

具体产品及生产商信息详见合格证

东方雨虹出品

股票代码 002271

400-700-5756

WWW.YUHONG.COM.CN