

无尘防霉超易贴瓷砖胶技术文字

卖点

防霉易贴、无静电抑尘技术

净含量

20kg

产品简介

无尘超易贴瓷砖胶（防霉）是以优质水泥为胶凝材料，精致砂为骨料，并添加多种多功能型添加剂配制而成的粉状环保型瓷砖胶。适用于室内铺贴吸水率大于3%的瓷砖，具有粘结强度高、不空鼓、施工方便等特点。

适用范围

室内应用场合			室外应用场合		
基层	瓷砖吸水率	瓷砖尺寸	基层	瓷砖吸水率	瓷砖尺寸
稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	> 3%	单块瓷砖≤ 600mm×600mm	稳定基层如水泥砂浆、混凝土、砖墙等	> 3%	单块瓷砖 ≤ 300mm× 300mm

参考用量

瓷砖胶在使用不同规格齿形抹刀时的理论参考用量

瓷砖大小	建议刮板齿深(mm)	理论参考用量 (kg/m ²)
15cm×15cm	6×6	3.5
(15cm×15cm) ~ (30cm×30cm)	10×10	5.0
> 30cm×30cm	12×12	7.0~10.0 (组合法)

生产日期和批号

见合格证。

施工要点

- 基层处理

基层应坚实、清洁、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；基层的平整度 $<3\text{mm}/2\text{m}$ 。

- 配制瓷砖胶

先将水加入到搅拌桶中，然后在搅拌的同时徐徐将粉料加入，用电动搅拌器搅拌至均匀无结块，放置 3-5 分钟，再次搅拌 15~30 秒即可使用，搅拌好的瓷砖胶需在 2 小时内用完。配制比例为粉：水=1:(0.21~0.25)。实际水的加入量以施工稠度为准。

- 瓷砖铺贴

用抹刀将瓷砖胶用力薄涂于基层之上(这样可以大大提高瓷砖胶与基层的粘结强度)，然后再厚批一层瓷砖胶，并用合适的齿形抹刀进行瓷砖胶层的梳理，每次涂布面积不大于 1 平方米，然后将瓷砖揉压于未表干的且梳理过的瓷砖胶层上。在不利气候（如高温、有风等）或基层吸水率较强条件下，应尽快粘贴瓷砖。贴砖前应用手指触摸瓷砖胶层的表面，检查是否胶层已表干，未表干可以贴砖。若已表干则需重新涂胶。抹刀齿深大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。

如瓷砖背面的沟隙较深或瓷砖尺寸大于等于 $300* (\times) 300\text{mm}$ 则应该采用组合法进行施工，即在贴砖的基层涂抹瓷砖胶并梳理，在瓷砖的背面也涂抹瓷砖胶，然后将瓷砖贴于梳理过的瓷砖胶层上，并适当揉压的施工工法。

注意事项

施工环境温度应为 $5^{\circ}\text{C}-35^{\circ}\text{C}$ ；避免在雨水、高温、大风、霜冻等天气施工；

贴砖前瓷砖背面脱模剂必须清理干净；

砖与砖之间必须留有不小于 2mm 的缝隙；

刮涂时抹刀与基层的内侧夹角宜为 60 度；

铺砖完成后，**须**待瓷砖胶硬化后才可进行下一步的填缝工序。

运输及贮存

运输过程中避免雨淋和撞跌，以免破坏包装；

需储存在阴凉干燥的仓库内，防止受潮，严禁与水接触；

在正常运输贮存条件下，产品贮存期 12 个月。

生产日期和批号



见合格证。

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

商标持有人

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD.

通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园 4 号楼

具体产品及生产商信息详见合格证

东方雨虹出品

股票代码 002271

400-700-5756

WWW.YUHONG.COM.CN