



雪晴美缝剂

产品卖点：靓洁如瓷、睛彩绚丽、长效防霉

产品简介

雪晴美缝剂是一种室内瓷砖美缝装饰材料，采用高分子树脂，专用固化剂及优质颜料等组成的反应型双组分美缝材料。该系列产品匹配当下瓷砖流行搭配色彩，拥有瓷一般的质感，具有优异的防水防霉性能。它有效解决了室内缝隙、边角环境存在的易积尘、生菌发霉、污染变黑、不易清洁的难题，为室内环境的洁净安全提供便利。

执行标准

Q/SY YHF 0099 《瓷砖缝隙装饰材料》

GB/T 1741 《漆膜耐霉菌性测试》

配比及用量

瓷砖规格	空缝 (m ² /支)			
	缝宽	2mm	2.5mm	3mm
800mm×800mm		14	10	6
600mm×600mm		10.5	7.5	4.5
300mm×600mm		7.5	5.5	4
300mm×300mm		5.3	3.8	2.3

应用范围

- 适用于室内各种墙砖、地砖的防水防霉和美缝密封；
- 适用于地板阴阳角等部位的封边美化。

施工工艺

- 缝隙及面层清理：采用清缝锥或铲刀等工具预先将缝隙中的油渍、疏松物及其它污染物进行清理并用毛刷进行清扫，确保瓷砖缝隙及周边清洁、干燥，无粉尘、颗粒、油渍、疏松物等；
- 材料准备及安装：根据缝宽用美工刀裁切专业混合管，安装混合管前先用胶枪挤压胶管直至 AB 组分全都从出料口出料为止，随后将裁切好的混合管安装至出料口并套用美缝专用优质省力胶枪，为确保美缝剂混合均匀，挤压舍弃混合管内前 20~40cm 的产品，才能进行后续填缝施工；
- 缝隙填充：建议填缝前要在缝隙两边打蜡或粘贴美纹纸进行保护，填缝施工时混合管与瓷砖面呈 45°角以便美缝剂能充满缝隙，缓缓用力将料均匀涂在缝中，并掌握好力度和频率，均匀地向后移动混合管，保证瓷砖缝隙填充均匀饱满；
- 压缝处理：为保证美缝剂固化后瓷砖缝隙充分饱满成适度的圆弧面，可专用压缝钢球或调刀沿瓷砖缝隙均匀地用力从一端拉向另一端。
- 清洁处理：填缝施工待产品全部固化后，采用清洁铲将瓷砖表面的已固化的美缝剂清理干净，建议 12 小时后做清洁处理（若施工环境温度较低建议适当延长清理时间），若采用美纹纸工艺，压缝后可立即揭掉美纹纸，清除周边多余美缝剂。

包装规格

组分：AB 组分

规格：400ml

颜色：10 种



性能特点

- 美观：颜色时尚潮流，以金银灰色系为主，装饰效果时尚典雅；
- 高性价比：具备防水防霉、抗污、耐磨等性能，价格更优异；
- 绿色环保：法国 A+ 环保认证、无壬基酚、无己二胺；
- 防霉：长效防水，即使缝隙经常拖洗，也可减少霉菌滋生。

生产日期和批号

见瓶口喷码。

注意事项

- 施工时环境气温应在 5°C~35°C 之间，施工环境温度较低时，施工之前须将美缝剂放入 50°C 热水中浸泡预热 10 分钟，再进行下一步工序；
- 如缝隙周围进行过酸性或碱性清洗，应预先在不影响美观的边角处进行试施工，最终外观达到要求后再进行大面积施工；
- 压缝必须在填缝后 30 分钟内完成，夏季高温时需在 10 分钟内压缝；
- 开封后未使用完的产品，应在 30 分钟内取下混合器，盖上盖子密封贮存；
- 浅色系产品在紫外线下有黄变风险，请避免使用在阳光直射区域；
- 未使用完的余料，请妥善保存，或盖好桶盖后携带至有害垃圾投放点妥善投放。

运输及贮存

- 运输过程中避免日晒雨淋和撞击，避免破坏包装，保证产品瓶口朝上；
- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风处，贮存温度不高于 40°C。
- 在正常贮存运输条件下，贮存期为 12 个月。

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。