



贴木真 T150 环保白胶

产品卖点：粘接力强、无苯、易施工

产品简介

本产品采用独有的生产聚合工艺，结合高效的后期处理工艺，具有优异的储存稳定性、抗冻性、出色的初黏力，对粉体的包裹性优异，与腻子粉搭配使用能提高腻子层的附着力、硬度，改善腻子的施工性。

执行标准

QSY YHF 0145-2020《墙面拌和腻子用聚乙酸乙烯酯乳液胶黏剂》

GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

施工用量

参考用量：1 公胶兑 12 公斤腻子粉后可以批 5 平方左右墙面两遍。

包装规格

3kg/桶、4kg/桶、13kg/桶



应用范围

- 石膏板、埃特板吊顶的接缝贴布处理；粘接壁纸；
- 一定比例兑腻子粉或双飞粉后作为基层找平使用。

技术参数

产品性状	施工工具	施工温度
白色	毛刷、滚筒刷、抹灰刀	$\geq 5^{\circ}\text{C}$

施工要点及注意事项

- 基材表面如有油污、灰尘和其它杂质，会影响粘接效果，因此上胶前必须保证基材表面的清洁；
- 涂胶应均匀适量；
- 可室温固化也可加热固化。使用本产品的环境温度应在 5°C 以上。粘合后的产品在固化前也应在 5°C 以上养护，否则乳胶会因成膜不好影响粘合质量；
- 加压时，压力要足够，加压要均匀，应加压 1.5 小时以上，卸压后应陈放一段时间。为达到更好的粘合效果，最好是卸压后放置 24 小时再进行加工；
- 当用于木材粘接时，木材含水率应控制在 8-15%，过高过低会影响粘合质量；
- 根据粘合对象不同，可直接使用原液，也可适当稀释后使用。稀释时，先将乳液升温至 $30\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，再徐徐加入 $30\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的蒸馏水，不得以冷水稀释，加水量以相当于原液的 1~3% 为宜。加水太多，会导致产品失效；
- 乳胶使用后应密封存放，防止乳胶表面结皮造成浪费。

上市公司有保障



贴木真 T150 环保白胶

产品卖点：粘接力强、无苯、易施工

生产日期和批号

见瓶身喷码

制造商

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。

生产商

见合格证

运输及贮存

- 产品置于清洁、干燥、密闭的塑料桶中，避免直接装入铁、铜容器中。
- 运输按非危险品要求。运输时防止雨淋、曝晒、挤压、碰撞、倒置，保持包装完好无损。运输时气温不能低于 0℃，否则应采取保温措施。
- 产品应贮存于通风、干燥、阴凉处，防止日光直接照射。贮存温度，5℃~37℃，切不可低于 0℃。
- 在正常贮存运输条件下，贮存期 12 个月，如果过期后乳液没有异常现象，仍可继续使用。

上市公司有保障

