



蓝色金典 耐水抗冲击瓷砖背胶

产品卖点：2倍耐水强度 抗震抗冲击

产品简介

蓝色金典耐水抗冲击瓷砖背胶是以改性高分子聚合物乳液及多种功能型助剂配制而成的单组分水性产品，具有高浸水强度、高粘结强度、执行国内外环保标准、施工便捷等特点。该产品涂刷于瓷砖背面，可有效解决墙面瓷砖易出现的空鼓、脱落等问题。与雨虹瓷砖胶配合使用，粘结性能优异、牢固可靠。

执行标准

Q/SY YHF0105-2022

配比及用量

本品严禁加水，开桶即可直接使用，理论用量约为 10-12m²/kg，具体用量会受瓷砖背纹及涂膜厚度影响有小幅波动。

产品性状

本品为乳白色液体，涂膜干燥后变为无色透明状，低粘手性，后期粘结强度较高（需完全干燥后再搭配粘结材料进行施工，与雨

应用范围

●适用于室内稳定基层上玻化砖、仿古砖等低吸水性瓷砖墙面铺贴时的瓷砖背处理。

基层处理及要求

确保基层干净、坚实，无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等，若基层不符合以上要求，应进行基层铲除或抹灰处理；

施工工艺

- 1、施工前，使用硬毛刷或钢丝球清除瓷砖背面的浮灰、油污、脱模剂等影响粘结的杂质。注：对于某些类型的瓷砖砖背，其表面可能存在透明防污剂或油污等杂质，会造成背胶产生缩孔、粘结不良等情况，因此需打磨或使用硬毛刷蘸水进行擦除，冲洗晾干；
- 3、确保基层干净、坚实，无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等，若基层不符合以上要求，应进行基层铲除或抹灰处理；
- 4、将处理好的瓷砖水平放置，使用滚筒或毛刷蘸取适量背胶产品均匀涂在瓷砖背面，避免漏涂；
- 5、将涂刷完成的瓷砖，使用瓷砖垫片隔开叠放在通风处晾干。注：玻化砖的正常干燥时间约为 2 小时（室温 25℃、湿度 45% 条件下），受涂膜厚度及环境条件（温度、湿度、通风等）因素影响，温度较低或湿度较大时，干燥时间会有所延长；
- 6、待背胶完全干燥透明后（且用手难以搓掉），再使用瓷砖胶进行瓷砖铺贴施工，强烈推荐本产品与雨虹瓷砖胶搭配使用，可起到更好的粘结效果。



蓝色金典 耐水抗冲击瓷砖背胶

产品卖点：2倍耐水强度 抗震抗冲击

虹瓷砖胶组合使用可起到双重粘
结效果)。

包装规格

5KG/桶



运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处，低于5°C时应采取保温措施；在5°C~35°C正常储存条件下，未启封产品保质期为18个月。
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。

注意事项

- 开桶即用，严禁额外添加水或其他材料，未使用完的材料需密封保存并尽快使用；
- 施工温度为5~40°C，严禁在低于5°C时进行施工；
- 脱模剂、防污剂、油污、浮灰等杂质会在背胶与瓷砖之间形成隔离层，无法起到粘结作用，因此背胶施工前务必将此类杂质清理干净；
- 背胶应均匀满涂砖背，避免漏涂，以0.1kg/m²为标准参照，不宜过薄/过厚（涂膜过薄过厚都将直接影响粘结效果及强度）；
- 涂刷后的瓷砖应背面朝上平置晾干，并避免灰尘、杂物等粘附到表面影响粘贴效果；

该品不适用于地面、室外、长期泡水部位（如水池、泳池）或具有水压等场景的瓷砖铺贴、请勿将该品用于墙面基层的界面处理及防水层处理。

该品不适用于易变形部位的瓷砖铺贴（包含但不限于烟道、电梯间、木工板、石膏板等部位）

禁止饮用，如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

生产日期和编号

见合格证

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。